



CURAFEST BLANCO EMULSIONADO

Membrana de curado base agua para concreto
Cumple con la Norma ASTM C-309 Tipo 2 clase A

DESCRIPCION

Líquido blanco compuesto de derivados parafínicos (BASE AGUA), que al ser aplicado sobre superficies de concreto recién colado, forma una película que evita la evaporación excesiva de agua.

USOS

Para curar elementos de concreto en cualquier posición, tales como:

- Muros
- Columnas
- Cimentaciones
- Estructuras
- Losas inclinadas
- Pisos
- Rampas
- Escaleras
- Estacionamientos
- Industria en general

VENTAJAS

- Asegura la resistencia de proyecto del concreto.
- Reduce la posibilidad de agrietamientos.
- Por su acción reflectiva **CURAFEST BLANCO EMULSIONADO** disminuye el riesgo de fisuramientos, reduciendo la temperatura del concreto.
- El color del **CURAFEST BLANCO EMULSIONADO** permite identificar las áreas donde se ha aplicado el producto, desapareciendo unos días después.
- **CURAFEST BLANCO EMULSIONADO** reduce costos de operación con respecto al curado tradicional con agua.
- Es eficiente para curar el concreto en lugares de escaso abastecimiento de agua.
- Fácil de aplicar.
- No es tóxico por inhalación.

RECOMENDACIONES

- Este producto puede causar problemas a la salud, por lo que se requiere el uso de equipo de seguridad como: guantes de hule de uso industrial, lentes de seguridad, camisola de algodón de manga larga, mascarilla para polvos, zapatos de seguridad

PRECAUCIONES

- Para el uso de este producto es necesario equipo de seguridad, lentes de seguridad, mandil, mascarilla y guantes
- No se aplique sobre superficies encharcadas.
- En superficies que requieran un recubrimiento como pintura epóxica, mosaico, terrazo, etc., **cure por otros medios.**
- Temperatura de aplicación. Mínimo 5 °C.
- En caso de lluvia deberá proteger la capa de **CURAFEST BLANCO EMULSIONADO** aplicada.
- Evite el tránsito intenso sobre la capa de **CURAFEST BLANCO EMULSIONADO** por un tiempo mínimo de 7 días.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

- **CURAFEST BLANCO EMULSIONADO** debe ser aplicado después del acabado del concreto, y tan pronto como haya desaparecido el agua libre sobre la superficie, de manera que no se aprecie su brillo. O bien momentos después de haber retirado la cimbra ó molde.
- **CURAFEST BLANCO EMULSIONADO** deberá aplicarse preferentemente con rodillo, en caso contrario, utilice brocha ó cepillo de pelo suave.





- Aplique **CURAFEST BLANCO EMULSIONADO** sobre toda la superficie a tratar respetando el rendimiento, para lograr una capa uniforme que asegure la retención del agua en el concreto.

RENDIMIENTO

5 a 7 m² /L. Este depende del tipo de superficie y del equipo de aplicación.

SERVICIO TECNICO

Nuestro Departamento Técnico cuenta con el personal especializado y con laboratorios debidamente equipados, conforme a los requerimientos de las normas ASTM y NMX.

PRESENTACION

Cubeta con 19 L.
Tambor con 200 L.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

En envase sellado, en lugar fresco y seco CURAFEST BLANCO EMULSIONADO conserva sus propiedades por 6 meses.

ESTIBA MAXIMA

Cubeta: 5 piezas superpuestas.
Tambor: 3 piezas superpuestas

PROPIEDADES FISICAS

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACIONES	VALORES TÍPICOS FESTER
Densidad @ 25°C gr/cm ³	D - 1475	0.930 @ 0.970	0.95
M.N.V. (%)	D - 1644	43.0 @ 47.0	45.26
aguja "A", 2.0 r.p.m. (cps)	D-2196	2500 @ 6500	4500
Pérdida de agua (gr/cm ²)	C - 309	0.055 Max.	0.015

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, 24 °C +/- 1 y 50% de humedad relativa.

Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información.

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS (HMIS/NFPA): S = SALUD, I = INFLAMABILIDAD, R = REACTIVIDAD, RE = RIESGO ESPECIAL, EPP = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL					
S	I	R	RE	EPP	LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES, MANDIL Y MASCARILLA PARA POLVOS.
1	0	0	NO TIENE	J	

Las instrucciones que damos en la presente Ficha Técnica están basadas en nuestra amplia experiencia. Pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen evaluaciones previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda, diríjase a su Distribuidor Autorizado FESTER.



www.fester.com.mx // 01800 FESTER7 – 01800 337 83 77

Edición Agosto de 2012

Blvd. Magnocentro No. 8 / Centro Urbano Interlomas / C.P. 52760 / Huixquilucan, Edo. de México

