



## PEGAFEST

Adherente económico  
Cumple Norma ASTM C - 1059 Tipo I

### DESCRIPCION

Compuesto liquido blanco (lechoso), formulado a base de resinas sintéticas en dispersión.

### USOS

**PEGAFEST** se usa principalmente como:

#### a) ADHERENTE para:

- Unir yeso a losas en plafones, muros, trabes, columnas, etc.
- Adherir tirol o aplanados de mortero.

#### b) FORTIFICADOR de:

- Tiroles elaborados a base de cemento y agregados.
- Para lechadas con cemento en trabes y columnas.
- Pinturas de cal - cemento.
- Morteros y masillas para nivelación o resanes en pisos y muros.

### VENTAJAS

- Por su poder adhesivo, **PEGAFEST** resuelve un sin número de problemas en la unión de morteros, lechadas, yesos, tiroles, etc.
- Como fortificador mejora notablemente la adherencia, durabilidad y dureza.

### RECOMENDACIONES

- Este producto puede causar problemas a la salud, por lo que se requiere el uso de equipo de seguridad como: guantes de hule de uso industrial, lentes de seguridad, camisola de algodón de manga larga, mascarilla para polvos, zapatos de seguridad
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 °C.
- No use este producto en ligas que estén sujetas a trabajos estructurales
- No usar como sellador o en lugares donde se requiera impermeabilidad o resistencia al agua (Vea **FESTERBOND**).

### INSTRUCCIONES DE APLICACION

#### 1. Preparación de la superficie

- En todos los casos donde vaya a ser utilizado **PEGAFEST**, ésta deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasas y partes sueltas. Preparada la superficie proceda a aplicar o dosificar según las recomendaciones siguientes.

#### Como adherente

- Diluir una parte de **PEGAFEST** en una parte de agua limpia (en volumen) y aplicar abundantemente por tramos mediante brocha o cepillo de pelo suave. Preferentemente antes de que seque al tacto proceder a la colocación del yeso, tirol o mortero. Rendimiento: de 5 a 8 m<sup>2</sup>/L. Aprox., varía según la porosidad y absorción de la superficie.

#### Como fortificador

- Diluir en 3 litros de agua 1 litro de **PEGAFEST** y usar esta dilución en lugar de agua para preparar mezclas de tirol, morteros, masillas, etc.

**Nota:** Tomar en cuenta que al agregar más **PEGAFEST**, mejores serán las propiedades de adherencia, cohesividad y dureza.





## PRESENTACION

Cubeta de 19 L.  
Tambor 200 L.

## ESTIBA MAXIMA

Cubeta de 5 piezas superpuestas  
Tambor de 3 piezas superpuestas

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

En envase cerrado, bajo techo, en lugar seco y fresco, **PEGAFEST** conserva sus propiedades por 12 meses.

## ADVERTENCIA

- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

## PROPIEDADES FISICAS

PRUEBA FESTER	METODO ASTM	ESPECIFICACION
Densidad (gr./cm <sup>3</sup> )	D - 1475	1.02 – 1.06
Viscosidad Stormer @ 25°C (KU)	D - 562	96 - 106
pH	E - 70	4.0 – 5.0
Materia no volátil en peso (%)	D – 2369 modificada	22 – 24

**Nota:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, 24 °C +/- 1 y 50% de humedad relativa.

Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información.

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS (HMIS/NFPA): S = SALUD, I = INFLAMABILIDAD, R = REACTIVIDAD, RE = RIESGO ESPECIAL, EPP = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL					
S	I	R	RE	EPP	ANTEOJOS DE SEGURIDAD, GUANTES, Y MASCARILLA PARA POLVOS.
1	0	0	NO TIENE	B	

Las instrucciones que damos en la presente Ficha Técnica están basadas en nuestra amplia experiencia. Pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen evaluaciones previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado FESTER.



[www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx) // 01800 FESTER7 – 01800 337 83 77

Edición Agosto de 2012

Bldv. Magnocentro No. 8 / Centro Urbano Interlomas / C.P. 52760 / Huixquilucan, Edo. de México