

FESTER MICROPRIMER

Imprimador para sistemas impermeables base agua

Cumple con la norma ASTM-D-97 para emulsiones asfálticas
Tipo SS-I

USOS

- Como primario para sistemas impermeables conformados a base de:
 - Fester Imperfest E
 - Fester Microfest
 - Fester Microlastic
 - Fester Microseal

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Fester Microprimer sella perfectamente superficies porosas de concreto.
- Excelente adherencia en superficies secas o húmedas.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- No tóxico (salvo ingestión). No contiene solventes.
- No inflamable.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

1. Preparación de la superficie

Retire partes sueltas, flojas o mal adheridas.

Elimine salientes filosas o puntiagudas rasurando la superficie con pala plana.

Retire capas antiguas o deterioradas de otros productos deben ser retiradas.

Limpie perfectamente polvo, grasas y partículas sueltas.

2. Preparación del primario

Diluir una parte en volumen de Fester Microprimer en 4 volúmenes de agua limpia e incorpore perfectamente usando guantes de hule (no diluya más de lo indicado).

3. Aplicación

Fester Microprimer ya preparado, puede ser aplicado utilizando brocha de pelo suave, cepillo, rodillo de felpa o equipo de aspersión.

Dejar secar 6 horas en condiciones soleadas. En días nublados deje secar de un día para otro.

Dejar secar totalmente antes de recubrirlo con la primera capa impermeable.



RENDIMIENTO

Un litro de Fester Microprimer más 4 litros de agua limpia cubren un área de 20 m² aproximadamente a razón de 4m² por litro de la dilución.

INFORMACION IMPORTANTE

- El rendimiento puede variar en función de las condiciones de la superficie.
- Este producto contiene sustancias químicas que pueden causar problemas a la salud como: lesiones en la piel, resequedad, alergias e irritaciones por lo que deben tomarse las precauciones para su uso. Recomendamos utilizar equipo de seguridad como guantes de hule industrial, anteojos de seguridad.

PRECAUCIONES

- No aplicar cuando amenaza lluvia.
- No aplicar a temperaturas inferiores a los 5°C.
- No aplicar sobre superficies mojadas o encharcadas.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Bote con 4 lt. Cubeta con 19 lt. Tambor con 200 lt.
ALMACENAJE	Con envase sellado, en lugar seco y protegido de los rayos solares, FESTER MICROPRIMER conserva sus propiedades por 18 meses .
CADUCIDAD	1 año , 6 meses
ESTIBA MÁXIMA	Bote: 8 piezas superpuestas. Cubeta: 5 piezas superpuestas. Tambor: 3 piezas superpuestas.

PROPIEDADES ECOLOGICAS

Microprimer contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

Microprimer contribuye a mejorar la calidad del ambiente al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es 2 g/L .

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya-Salamanca, Gto. CP. 36700.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Color	---	Café oscuro
Olor	----	Ligero, característico
Toxicidad	----	solo por ingestión
Material no volátil, %	D-2939-94	57—62
Flamabilidad	D-2939-94	NO INFLAMABLE
Secado al tacto* (10 mils húmedas), minutos	D-1640-95	20
Secado total* (10 mils húmedas horas)	D-1640-95	3.0 máximo
Resistencia al agua	D-2939-94	No re- emulsifica ni hay desprendimiento
Viscosidad Brookfield cPs	D-2196	18 000 – 22 000
Densidad	D—70	0.99 - 1.02
Estabilidad en el envase	D—1849	18 Meses

* Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: T=25°C, HR=50%.

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. FESTER MICROPRIMER cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.