



Multitono Pro

Pintura Vinil Acrílica
SERIE 4700



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

Excelente rendimiento y alta lavabilidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura Vinil Acrílica mate con excelente rendimiento y resistencia tanto al giseo y a la decoloración, además de una muy buena resistencia al lavado con buena brochabilidad, nivelado y cubrimiento.

APLICACIONES

Formulada tanto para aplicarse tanto en interiores como exteriores y en superficies de yeso, cemento o mortero. Ideal cuando se requiere un producto de buena calidad con una opción más económica.

PROPIEDADES

Viscosidad: 100 - 110 Unidades Krebbs.

Densidad: 1.29 - 1.36 Kg./L.

Tiempo de Secado: 1 hora y media máximo

Rendimiento (a 2 manos): 6 - 7 m²/l*

Sólidos en peso: 46 - 48 %

Lavabilidad: 12,000 ciclos mínimo (solución de agua y jabón)

Colores de Línea: Blanco

Bases para Igualación: Pastel, Tint y Deep

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Multitono Pro se puede aplicar sobre yeso, cemento, mortero, etc. Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.

- Las superficies a pintar deberán limpiarse de todo el polvo, mugre, grasa, pintura suelta o material extraño que sobre de ellas exista, pues de esto dependerá obtener una buena adherencia.

- Cuando se trata de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínela lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

- Sobre superficies interiores porosas recomendamos aplicar una mano de Sellador Vinílico No. 570. En exteriores o aplanados de cemento o cal con menos de tres meses de fraguado, se deberá emplear el Sellador Acrílico No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien todo el contenido del envase antes y después de diluir.
- Multitono Pro se adelgaza con agua limpia. La proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado. Generalmente de un 10 a un 20% de agua es suficiente.
- Vuelva a mezclar perfectamente todo el contenido del envase.
- Esta pintura se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas cada mano antes de aplicar la siguiente.

RECOMENDACIONES

- Todos los colores de Multitono Pro se mezclan entre sí.
- No mezcle Multitono Pro con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlo.