



Berelex Super Satín

Pintura Vinil- Acrilica
No. 2273



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Satinado



Base Agua

Deja un acabado terso y satinado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura de acabado satín, posee excelente rendimiento y poder cubriente, así como muy buena brochabilidad y nivelado, además de excelente resistencia al lavado, giseo y decoloración en aplicaciones a la intemperie.

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal cuando se requiere una opción de alta calidad.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1,00 – 1,30 Kg/l

Sólidos en Peso: 45 - 50%

Brillo a 85°: 25 – 28 %

Viscosidad: 95 – 105 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)*: 9 - 10 m²/l

Lavabilidad: > 100,000 ciclos

Presentaciones: 1 l, 4 l, 19 l

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.

• Sobre superficies interiores porosas recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570. En exteriores o en aplanados de cemento con menos de tres meses de fraguado, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

• Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20% es suficiente.

• Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.

Berelex Super Satín se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.

• Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

• Berelex Super Satín se puede mezclar con todos los colores de Berelex.

• No mezcle Berelex Super Satín con otras pinturas.

• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

• No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

• Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

• El área de trabajo debe estar bien ventilada.

• No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580

