



Pintura de Tránsito

No. 93 y 97



Para Exteriores



Productos Varios

Seca en 5 minutos y es resistente a la abrasión.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura de alta calidad y gran desempeño formulada a base de hule clorado. Posee grandes ventajas en cuanto duración, rapidez de secado, adhesión a pavimentos de concreto o asfalto, resistencia a la abrasión y cambios de temperatura.

APLICACIONES

Formulada para aplicarse en pavimentos de concreto o asfalto.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 5 minutos.

Densidad: 1,40 – 1,57 Kg/l

Sólidos en Peso: 70% Mín.

Brillo a 85°: 4% Mín.

Viscosidad: 70 – 75 U. Krebs

Rendimiento*: 2 – 2,5 m²/l

Color: Blanco y Amarillo Cromo

Presentaciones: 4 l, 19 l, 200 l

* A un espesor de 12 a 14 milésimas de pulgada. Puede ser menor el rendimiento dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a pintar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

• En caso de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, si la pintura está desprendiéndose, agrietada o ya polvea, quítela completamente.

• Sobre superficies asfálticas se recomienda emplear un desengrasante para la limpieza, una vez seco el material se puede aplicar pintura de Tránsito.

• Las superficies de cemento o concreto nuevas, deberán dejarse fraguar mínimo 3 semanas y por su naturaleza alcalina se deberá tratar con ácido muriático comercial rebajado con 3 partes de agua. La solución se aplica con cepillo, se deja reaccionar por 15 minutos y luego se enjuaga con abundante agua limpia, dejando secar por 24 horas.

• Aplique Sellador Acrílico Berel No. 580 diluido (3 partes de agua por una de sellador) sobre la superficie y deje secar un mínimo de 24 horas antes de aplicar la Pintura de Tránsito.

• Las superficies de cemento o concreto muy lisas, aun sin ser nuevas, deberán tratarse con solución de ácido muriático para abrir el poro y lograr una buena adhesión de la pintura.

INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

• Para diluir se deberá emplear únicamente el Reductor Berel No. 1090 o Xilol, en la proporción de 15 a 20% para aplicación con brocha y de 20 a 25% para aplicación con pistola de aire o airless.

• El espesor correcto de la película húmeda aplicada, debe ser de 12 a 14 milésimas de pulgada, equivalente a un rendimiento de 2 a 2.5 m²/l.

• La adición de perlas de vidrio a la Pintura de Tránsito mejora la visibilidad en la noche, se emplea a razón de 2.5 a 3 l de perlas de vidrio por cada 4 l de pintura. Las perlas de vidrio se pueden agregar a la pintura o aplicarse conforme se va pintando.

RECOMENDACIONES

• No mezcle la Pintura de Tránsito con otras pinturas.

• No pinte bajo rayos solares directos o sobre superficies muy calientes para evitar burbujas en el acabado.

• Para diluir no utilice ningún otro reductor o solvente, ya que perjudica la duración de la pintura.

• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

• No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

• Se recomienda el paso de vehículos después de 40 minutos de aplicación de la Pintura de Tránsito.

• Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.

• El área de trabajo debe estar bien ventilada.

• No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Reductor Berel No. 1090